



**DERBIGUM**<sup>®</sup>  
MAKING BUILDINGS SMART

## **DECLARATION DES PERFORMANCES** **N° P420A-V4-FR**

1 – Code d'identification unique du produit type

**P420A-DERBISOLAR BASE**

2 - Identification du produit de construction, conformément à l'article 11(4)  
**DERBISOLAR BASE / Date de production / N° de fabrication : voir emballage**

3 – Usage (ou usages) prévus du produit de construction:

**Feuille bitumineuse armée pour l'étanchéité de toiture**

4 – Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5):

**DERBIGUM-IMPERBEL sa/nv, Chaussée de Wavre, 67 B-1360 Perwez (Belgique)**

5 – Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

**Pas applicable**

6 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V

**AVCP 2+**

7 – Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

**BCCA- Belgian Construction Certification Association (Organisme Agréé n°0749) :**

**- a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+**

**- a délivré le certificat de conformité du contrôle de production**

**n° BC2-310-0305-0123-01 (EN 13707 : 2004 + A2 : 2009)**

8 – Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une évaluation technique européenne :

**Pas applicable**



**DERBIGUM®**

MAKING BUILDINGS SMART

9 – Performances déclarées selon **EN 13707 : 2004 + A2 : 2009**

Caractéristiques essentielles	Performances	Unités
Résistance à un feu extérieur (Note 1)	B <sub>Roof</sub> (t1, t2, t3)	-
Réaction au feu	E	-
Étanchéité à l'eau	Conforme	-
Propriétés en traction : Résistance en traction LxT* Allongement LxT*	1000 x 1000 (± 20%) 15 x 15 (± 15)	N/50 mm %
Résistance aux racines	NPD**	-
Résistance au poinçonnement statique méthode A	20	kg
Résistance au choc méthode A et B	750 et 1250	mm
Résistance à la déchirure LxT*	250 x 250 (± 20%)	N
Résistance des jonctions : Résistance au pelage Résistance au cisaillement	65 (± 25) 650 (± 150)	N/50 mm N/50 mm
Durabilité : Sous UV, eau et chaleur Pliabilité après vieillissement à la chaleur	Conforme -15 (± 5)	- °C
Pliabilité à froid	-20	°C
Substances dangereuses	(Note 2)	-

\* L signifie la direction longitudinale, T signifie la direction transversale

\*\*NPD signifie Performance Non Déterminée

Note 1: Aucune performance ne peut être donnée pour le produit seul, la performance de résistance à un feu extérieur d'une toiture dépend du système complet. Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter la documentation du fabricant

Note 2: En l'absence de norme d'essai européenne harmonisée, aucune performance liée au comportement à la lixiviation ne peut être déclarée, la déclaration doit être établie selon les dispositions nationales en vigueur.

10 – Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 ci-dessus sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mr Steve Geubels,  
Group Operations Director

Perwez , 04/01/2016